

Laporan No. : 9-29-15-00088

Tanggal : 30 Oktober 2015

Halaman: 3 dari 5

Komoditi

: KURSI LIPAT KERANGKA BAJA, merk/model: CHITOSE/YAMATO / ABCBB

No.	JENIS UJI	SATUAN	HASIL UJI	SYARAT SNI 12-0151-1987
2.6	Tipe pelat dudukan dan sandaran: *** a. Pelat dudukan: - kuat tarik - regang putus - tebal b. Pelat sandaran: - kuat tarik - regang putus - tebal	kgf/mm ² % mm kgf/mm ² % mm	32,1 37,6 0,728 31,4 36,5 0,606	min. 28 min. 28 min. 0,7 min. 28 min. 28 -
2.7	Pegas: - diameter	mm	Tidak ada	min. 2
2.8	Paku keling pengencang - diameter - kuat tarik ✓	mm kgf/mm ²	5,95 50,9	min. 5 min. 55
2.9	Pelat penguat / pelat siku - tebal - kuat tarik - regangan - kekerasan ✓	mm kgf/mm ² % HRB	2,86 28***** - 41,5 - 43,0	min. 2,5 min. 28 min. 38 50
2.10	Lapisan cat dan logam: - tebal lapisan - ketahanan gores	mikron -	< 0,1 Tahan gores	- harus tahan gores
2.11	Kayu lapis: - kuat tarik	kgf/mm ²	2,18	-
3.	Syarat mutu			
3.1	Ukuran utama **** Jenis kursi lipat	-	Dewasa	sesuai table VII pasal 5.1
	a. Tinggi kursi(T)	mm	825	min. 825
	b. Lebar kursi (Lo)	mm	425	min. 360
	c. Tinggi bag. dudukan (TD)	mm	453	min. 410
	d. Lebar muka bag. dudukan (LMD)	mm	370	min. 335
	e. Lebar samping bag. dudukan(LSD)	mm	391	min. 335
	f. Lebar atas bag. sandaran	mm	426	min. 325
	g. Lebar muka bag. sandaran	mm	175	min. 135
	h. Sudut kemiringan sandaran	° sudut	119	100 - 120
3.2	Sifat tampak	-	Tidak ada cacat akibat proses perakitan atau pembuatan	harus tidak ada cacat akibat proses perakitan atau pembuatan

